



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COLOCACIÓN

Generalidades:

Variaciones de tonalidad, satinado y dimensión (calibre), son características de todos los materiales vitrosos. Las piezas con sectores satinados son únicamente para pared. Las piezas brillantes pueden colocarse en el piso.

Características:

Vidrio float decorado con esmaltes de alta temperatura que logran la fusión del color en el vidrio.

Colocación:

Utilizar mezcla adhesiva color blanco, y colocarla en forma pareja para evitar aureolas. La junta debe ser de 2mm y se debe utilizar pastina para materiales de baja absorción (por ejemplo porcelanato).

Corte y perforación:

Para el corte debe utilizarse vidia, diamante o disco de corte para vidrio. En el caso de corte con vidia se aconseja cortar la pieza con la superficie coloreada para arriba, para lograr menos imperfecciones. En el caso de corte con disco se deberá mojar el disco constantemente con agua y cortar hasta la mitad del espesor en cada cara de la pieza. (en ambos casos si el corte queda a la vista, biselar con lija al agua).

El perforado de las piezas se aconseja realizarlo antes de la colocación. Debe utilizarse un taladro de velocidad variable con puntas para vidrio. Durante el perforado la punta debe estar constantemente mojada con agua y en posición perpendicular a la pieza a agujerear. Debe realizarse muy lentamente y hasta la mitad del espesor en cada cara de la pieza.

No se aconseja realizar la perforación en posiciones cercanas a los bordes, ya que el vidrio podría quebrarse.



Ante cualquier consulta dirigirse a nuestro departamento de asistencia técnica
[CERAMICA PIU \(011\) 4727-3022](tel:011-4727-3022)